

Beschreibung

Spezial-PVC-Folie, weiß, glänzend und matt

Abdeckmaterial

Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, 165 g/m², 0,180 mm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, permanent haftend, grau

Anwendungsbereich

Für brilliante und farbintensive digital gedruckte Werbemaßnahmen für die kurz- und mittelfristige Außenanwendung. Die "Rapid Air"-Technologie ermöglicht ein einfaches und schnelles, blasenfreies Verkleben insbesondere von großformatigen Motiven. Lufteinschlüsse lassen sich auf einfache Art und Weise unter der Folie herausstreichen.

Druckverfahren

Tintenstrahldruck mit lösungsmittelbasierenden Tinten, UV- oder Latex-Tinten;

Technische Daten

0,100 mm	
verklebt auf Stahl, kein meßbarer Schrumpf in Querrichtung, in	
Laufrichtung max. 0,4 mm	
verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C, keine Veränderung	
verklebt auf Aluminium, nach 100h/23°C keine Veränderung	
bei Raumtemperatur, 72h nach Verklebung auf Aluminium, kurzzeitig beständig gegen die meisten Öle, Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien	
verklebt auf Stahl, selbstverlöschend	
18 N/25 mm	
min. 19 MPa	
min. 19 MPa	
min. 130%	
min. 150%	
2 Jahre	
>+8°C	
5 Jahre (unbedruckt)	
nes Normalklima)	
** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit; *** mitteleuropäisches Normalklima	

Achtung:

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muß frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Desweiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung um Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherun; bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

